




*Precintos Insulok Estabilizados UV

Tienen las mismas características mecánicas que los precintos Insulok, pero por su alta resistencia a la radiación ultravioleta, son adecuados para aplicaciones al aire libre.

MATERIAL	Poliamida 6.6 Estabilizada a Ultravioleta (PA6.6UV)
Color	Negro**
Temperatura de Trabajo	-40°C a +85°C
Inflamabilidad	UL94 V2



Referencia	Emb. (piezas)	Tensión mínima de ruptura			Longitud nominal L (mm)	Ancho W (mm)	Diámetro máximo de Amarre (mm)	Herramienta de aplicación
		kgf	lbs	N				
T18S - UV	1.000	8,0	18,0	80,0	83,0	2,30	16,0	MK7P, MK3P, EVO7
T18R - UV	1.000				100,0	2,50	22,0	
T18L - UV	500				200,0	2,50	55,0	
T30R - UV	500	14,0	30,0	135,0	150,0	3,60	35,0	MK7P, MK3P, MK7HT, EVO7
T50R - UV	200	22,0	50,0	225,0	200,0	4,60	50,0	MK7HT, MK7P, MK9P, MK9, MK9HT, MK3P, EVO7
T50M - UV	200				245,0	4,60	73,0	
T50L - UV	200				390,0	4,60	110,0	
T80I - UV	200	36,0	80,0	355,0	300,0	4,60	85,0	MK9P, Mk9, MK9HT
T120S - UV	100	54,0	120,0	535,0	225,0	7,60	55,0	
T120I - UV	100				300,0	7,60	80,0	
T120R - UV	100				390,0	7,60	100,0	
T150M - UV	25	68,0	150,0	670,0	535,0	8,90	150,0	
T150R - UV	25				390,0	8,90	105,0	
T150L - UV	50	68,0	150,0	670,0	770,0	8,90	225,0	
T250S - UV	50	113,0	250,0	1115,0	235,0	13,10	50,0	
T250R - UV	50				535,0	13,10	150,0	

*Los pedidos de este artículo requieren una cantidad mínima.

** Natural y otros colores bajo pedido..